



VISTA 99 XC

La pellicola Vista 99 XC Day/Night Discretion rimuove il calore solare e l'abbagliamento mantenendo la capacità di vedere verso l'esterno (amolto scura). Il suo aspetto a specchio a senso unico elimina qualsiasi disagio nei confronti dell'esterno e fornisce una protezione "visiva" quasi giorno e notte.



Garanzia SOLAR SCREEN®
 Vedere la scheda "nuove garanzie per le pellicole esterne"



Classe di reazione al fuoco
M1



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO

LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4)

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Trasmissione UV | 1 % |
| Trasmissione Luce Visibile | 1 % |
| Riflessione Luce Visibile esterna | 88 % |
| Riflessione Luce Visibile interna | 11 % |
| Energia Solare Totale Respinta | 99 % |
| Energia Solare Totale Respinta 2* | 99 % |
| Rapporto solare : | |
| Riflessione Energia Solare | 85 % |
| Assorbimento Energia Solare | 14 % |
| Trasmissione Energia Solare | 1 % |
| Riduzione abbagliamento | 100 % |
| Valore "g" | 0.03 |
| Valore 'u' | 5.1 |
| Coefficiente d'ombra | 0.2 |
| Tipo di installazione : Esterno | |
| Lunghezza della bobina | 30,5 m |
| Composizione pellicola | PET |
| Spessore | 75 µ |

Colore dall'esterno : ARGENTO

COSTRUZIONE

1. Strato duro resistente ai graffi comuni che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. Poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica
3. Adesivo di unione
4. Poliestere di alta qualità ottica con deposito di particelle di metallo-i anti IR
5. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
6. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzie e le nostre condizioni generali di vendita.

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard**

| | |
|---------------------------------------|---|
| Semplice vetro chiaro | ✓ |
| Semplice vetro tinto | ✓ |
| Semplice vetro tinto riflettente | ✓ |
| Doppio vetro chiaro | ✓ |
| Doppio vetro tinto | ✓ |
| Doppio vetro tinto riflettente | ✓ |
| Doppio vetro con gas | ✓ |
| Doppio vetro chiaro stratificato ext. | ✓ |
| Doppio vetro chiaro stratificato int. | ✓ |

✓ Si ! Prudenza ✗ Non

Raccomandato

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.